



WP7-101 Universal Tagtætner

FLYDENDE MEMBRAN

- ✓ 100 % vandbestandig og UV-stabil fra 1 mm.
- ✓ God klæbeevne på EPDM, fliser, tagmaterialer i metal.
- ✓ Holdbar, vand- og vindbestandig, også på vanskelige steder.
- ✓ Permanent fleksibel, kan betrædes.

Tekniske info

- Basis: 1K MS Hybridpolymer.
- Farve: sort.
- Lugt: lugtfri.
- Hærdning: tværbinding ved reaktion med luftfugtighed.
- Konsistens: pasta.
- Relativ massefylde: 1,36.
- Påføringsstemperatur: mellem +5 og +35 °C.
- Temperaturbestandighed: fra -40 til +90 °C.
- Skinddannelse: 1 time.
- Hærdning:
 - efter 24 timer:>2 mm.
 - efter 72 timer:>4 mm.
- Krympning (DIN EN ISO 10563): ≤ 15 %.
- Hårdhed (Shore A, EN 53505): 40.
- Trækstyrke (EN 53504 S2): 1,8 N/mm².
- E-modul (EN 53504 S2): 1,3 N / mm².
- Brudforlængelse (EN 53504 S2): +/- 150 %.
- Lagringsholdbarhed: Sikkerhedsforanstaltninger: se Sikkerhedsdatabladet.

Emballage

WP7-101 Universal Tagtætner - patron 310ml	602450257
WP7-101 Universal Tagtætner - dåse 750ml	602460257
WP7-101 Universal Tagtætner - spand 4L	602470257

Produkt

Karakteristika

MS-hybridpolymeren er nem at påføre, og den hærdet hurtigt til en forseglingsmembran med meget lang levetid. Velegnet til reparation, efterbehandling og renovering af tag i mellemstørrelse. Kan påføres vandret og lodret på de fleste tag- og byggematerialer. Kan også påføres på let fugtige overflader og er regnbestandig efter to timer.

Anvendelsesområder

- Tagtætning og renovering.
- Tætning af tagdetaljer såsom rørledninger, tilslutninger, overgange, kanter og sider.
- Renovering af tagelementer og små, flade tage.
- Reparation af lækager i EPDM-folie, blyinddækning, zink- og kobberarbejde.
- Beskyttelse af træ under jorden i haven.

Anvendelse

- Påføres på et rent og stabilt underlag, der kan være let fugtigt. Forstærk skrøbelige eller korroderede underlag med et lag Fixprimer.
- Forstærk svage punkter med Fiberglass Tape. Forstærk store områder (> 4 m²) helt med Fiberglass-forstærkningsnet.
- Påføres med pensel eller spatel, i ét lag på mindst 1 mm tykkelse.
- Rengør omgående værktøjet med Tec7 Cleaner og hænderne med Powerwipes. Kan kun fjernes mekanisk efter hærkning.
- Eventuelt overskydende materiale kan opbevares kortvarigt i dåsen i en lukket og lufttæt pose.
- Afprøv klæbeevnen på EPDM og plast. Der kan opstå misfarvning og/eller tab af klæbeevne på bitumenmaterialer, men produktet kan påføres tagdækning, der er behandlet med skiferspåner. Ikke egnet til permanent nedsækning.
- Forbrug ved en tykkelse på 1 mm: 1 liter/m². Forbruget varierer afhængigt af underlagets ruhed.